

V-Wood Dub Family



Index výrobku	BC8-DBE3-OX4-XXX-D14207-F
Katalogové číslo výrobku	3WG000640

MATERIÁL/KONSTRUKCE

Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo.
Vzhled povrchu	Podlaha 3-lamelová (tři řady lamel na široké straně desky), třída Family
Povrchová úprava	Zpracování horní vrstvy přírodním olejem
Systém spojení prken (ke každému balíku je přiložen návod na montáž podlahy)	Příčný okraj - Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje - HDF

CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA

Charakteristika horní vrstvy	Dubové dřevo žluto-hnědé barvy s přirozenými charakteristikami. Podlaha se vyznačuje různorodou kresbou a barevností. Tmavne vlivem UV záření.
Tvrdost dubového dřeva aplikovaného na horní vrstvě desky. Metoda měření - dle normy EN 13489 - Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdost - 37 MPA

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA

Rozměry jednotlivého prkna (mm)	Rozměry jednotlivého prkna (mm)
Tloušťka:14	Mezera mezi dvěma položenými prkny ≤ 0,2 mm
Délka: 2200	Vzhledem k typu výrobku nepodléhá zvláštnímu omezení, vzhledem k neexistenci vlivu toho parametru na překážky při montáži. Používané tolerance: <ul style="list-style-type: none">• jedno prkno v balíku může mít až -20 mm na délku• dva prkna v balíku mohou mít -10 mm na délku
Šířka:207	+/- 0,2mm

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA

Povrchová vrstva:	3,2 mm
Střední vrstva:	8,2 mm
Spodní vrstva:	2,6 mm

BALENÍ

Počet prken v balíku:	7 ks. x 2200mm nebo 6 ks. X 2200mm + 2 ks. x 1092mm
Balík:	3,18 m2/ v bal., 40 bal./paleta = 127,2 m2

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA

Vlhkost prkna:	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Záruka:	20 let

POPIS HORNÍ VRSTVY*

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Barlinek	Třída Family
Zdravé suky	Přípustné o průměru do 30 mm
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přípustné o průměru do 25 mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přípustné o průměru do 15 mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá v rámci druhu
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Lesk	Přípustná bez omezení
Běl	Běl přípustná na okraji jednotlivé desky
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 1 mm a délce do 30 mm
Biodegradace (zmodránění / žluté skvrny)	Nepřípustná

* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností.
Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi..

Datum- 13.02.2018