


TECHNICKÝ LIST

Wineo PURLINE 1200 | lepené dílce


























Elastické podlahy z polyuretanu dle EN 16776

Bez obsahu PVC, chlóru, rozpouštědel a změkčovadel

wineo

	wood XS	stone XS	wood XL V4	stone XL
Rozměry	480 x 80 mm	480 x 80 mm	1500 x 250 mm	1000 x 500 mm
Tloušťka	2.2 mm	2.2 mm	2.2 mm	2.2 mm
Váha	3.0 kg/m ²	3.0 kg/m ²	3.0 kg/m ²	3.0 kg/m ²
Počet dílců / m² v bal	45 / 1.73 m ²	45 / 1.73 m ²	14 / 5.25 m ²	12 / 6.00 m ²
Počet bal / m² na paletě	144 / 249.12 m ²	144 / 249.12 m ²	56 / 294.00 m ²	50 / 300.00 m ²
Záruka	Doživotní záruka v soukromém užití Viz záruční podmínky společnosti Windmöller – www.wineo.de			







Klasifikace		Složení produktu	
	Zátěžová třída 23 EN ISO 10874	Vysoká zátěž v domácím užití	1 Svrchní vrstva • PU vrstva se strukturovaným povrchem • dekorační papír • stabilizace
	Zátěžová třída 33 EN ISO 10874	Velmi vysoká zátěž v komerčním užití	
	Zátěžová třída 42 EN ISO 10874	Střední zátěž v lehkém průmyslu	
	Odolnost vůči poškrábání EN 16776, příloha A	Zátěžová třída 33 ≥ 6 N Zátěžová třída 42 ≥ 7 N	2 Základní vrstva ecuran vysoce výkonný kompozitní materiál
	R9 Protiskuzová kategorie DIN51130	R 9	3 Spodní vrstva Integrovaný Fleece TEC-System
	Odolnost vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987	Velmi dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a době působení	wood XL V4 (lakované) 
	Stálobarevnost EN ISO 105-B02	~ 7	 
	Odolnost vůči bodovému zatížení EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm	
	Test nábytkových nohou EN 424	Typ 2 – bez viditelných změn	 
	Testkolečkových židlí EN 4918	25000 otáček Bez poškození s kolečky typu W	
	Tepelný odpor ISO 8302	0.01 (m ² K)/W	 
	Utlumení dopadového hluku EN ISO 10140	Testuje se	
	Rozměrová stabilita EN ISO 23999	≤ 0.15 %	 
	Ohebnost EN ISO 24344	≥ 20 mm	
	REACH	Bez SVHC látek ≥ 0.1 %	  
	Likvidace	<u>Domácnost:</u> Možno s běžným odpadem <u>Komerce:</u> č.klíče k likvidaci odpadů AVV 170203	

CE - 18 -

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DDP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

THIRD-PARTY VERIFIED

EPD

Institut Bauen und Umwelt e.V.

DGNB
NAVIGATOR

Registrations-Code
NAPCCM

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

GREENGUARD
GREENGUARD
GREENGUARD

Upozornění:

- Podlahové topení: Vhodné pro všechny běžné typy teplovodních vytápění a elektrických systémů s regulací teploty na povrchu do 27 °C.
- Čištění a údržba: viz návod na údržbu
- Technické změny vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.