


wineo 600 Rigid


Heterogenní elastická podlaha k pokládce plovoucím způsobem dle DIN EN 16511

wineo



	wood	wood XL	stone XL
Rozměry	1212 x 186 mm	1507 x 234 mm	746 x 477 mm
Tloušťka	5 mm	5 mm	5 mm
Počet lamel, dílců / m² v bal	8 / 1.80 m²	6 / 2.12 m²	6 / 2.14 m²
Počet bal / m² na paletě	56 / 100.80 m²	48 / 101.76 m²	44 / 94.16 m²
Záruka	Viz záruční podmínky – www.wineo.de		

Klasifikace technických parametrů			Skladba produktu	
	Zátěžová třída 23 EN ISO 10874	Vysoká zátěž v domácím užití	1	Povrchové utěsnění
	Zátěžová třída 32 EN ISO 10874	Běžná zátěž v komerčním užití	2	Struktura povrchu Různá ražba
	Obsah pojiva nášlapné vrstvy EN ISO 10582	Typ I	3	Nášlapná vrstva Tloušťka 0.4 mm
	Protisklizová kategorie DIN 51130	R 9	4	Design Dekorační vrstva
	Odolnost vůči skvrnám EN 438-2	Skupina 1 + 2: stupeň 5 Skupina 3: stupeň 4	5	Elastická vrchní vrstva
	Stálobarevnost EN ISO 105-B02	Barevně stálé (metoda 2) ≥ 6	6	Nosná deska
	Odolnost vůči bodovému zatížení EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm	7	Zámkový spoj Connect technology 
	Tepelný odpor EN 12667	~ 0.05 (m²K)/W bez podložky ~ 0.06 (m²K)/W s podložkou silentRIGID	8	Elastická spodní vrstva
	Test kolečkových židlí ISO 4918	25000 otáček bez poškození s kolečky typu W	9	Podložka silentRIGID (prodává se zvlášť)
	Antistatické vlastnosti EN 1815	≤ 2 kV	wood - mikro zkosená hrana wood XL - reálná struktura dřeva - mikro zkosená hrana stone XL – Přiznaná spára	
	Utlumení dopadového hluku EN ISO 16251-1	~ 6 dB bez podložky až 13 dB s podložkou silentRIGID		
	Rozměrová stabilita EN ISO 23999	~ 0.1 %		
	REACH	bez obsahu látek SVHC ≥ 0.1 %	 PREMIUM	
	Likvidace	<u>Domácnost:</u> Možno s běžným odpadem <u>Komerce:</u> č. klíče k likvidaci odpadů. AVV 170203		



Poznámka:

- Podlahové vytápění: Vhodné pro všechny typy teplovodních a elektrických systémů s regulací teploty na povrchu do 27° C.
- Čištění a údržba: viz návod na údržbu.
- Technické změny vyhrazeny společností Windmüller GmbH.