

# ZENITH EPC – NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

**Kolekce Zenith • Extruded Polymer Core (EPC) • 6,5 mm  
Embossed-in-Register Synchronised Texture • DROP-LOCK**

Tento dokument stanovuje závazné technické, instalační, provozní a reklamační podmínky pro kompozitní podlahy **Zenith EPC 6,5 mm**.

Podmínky v tomto dokumentu jsou závazné pro montážní firmy, maloobchodní partnery i koncové uživatele. Nedodržení instalačních nebo provozních podmínek vede k neuznání záruky.

Produkty řady Zenith EPC používají **kompozitní jádro s korkovou podložkou**, třídu zátěže **23/33**, nášlapnou vrstvu **0,55 mm** a zámkový systém **DROP-LOCK**.

## 1. NUTNÉ NÁŘADÍ

- distanční klínky
- měřicí pásmo, pravítko, úhelník
- tužku
- nůž na vinyl/EPC
- pilku nebo kotoučovou pilu
- gumovou paličku
- ochranné brýle a rukavice
- vodováhu
- smeták nebo vysavač

## 2. VIZUÁLNÍ KONTROLA MATERIÁLU

Před instalací zkontrolujte:

- zda nejsou přítomné viditelné vady,
- zda nejsou poškozené zámky nebo hrany,
- zda odpovídá dekor, šarže a rozměr objednávce,
- zda není obal poškozen anebo navlhl.

Vadný materiál **neinstalujte**.

Reklamacie po montáži nelze uznat.

### 3. SKLADOVÁNÍ A AKLIMATIZACE

- skladujte vodorovně, v uzavřených baleních, chráněné před sluncem a teplem,
- neumísťujte u radiátorů ani v blízkosti topných těles,
- aklimatizace min. **24 hodin**,
- podmínky prostředí při pokládce:
  - teplota **18-29 °C**
  - relativní vlhkost **40-60 %**
  - **vypnuté podlahové topení**

### 4. PODKLAD – POŽADAVKY

Podklad musí být:

- rovný (max. **+2 mm / 2 m**),
- pevný, soudržný, stabilní,
- suchý:
  - cementový potěr max. **2,0 CM bez podlahového topení**
  - **cementový potěr max. 1,65 CM s podlahovým topením**
  - anhydrit max. **0,5 CM (%) bez podlahového topení**
  - **anhydrit max. 0,4 CM (%) s podlahovým topením**
- čistý, bez prachu.

Vhodné podklady:

- cementové a anhydritové potěry a nivelační hmoty
- OSB desky pevně kotvené

Nevhodné podklady:

- koberce
- měkké podložky

- pěnové vrstvy
- plovoucí vrstvy bez fixace

## 5. PODLAHOVÉ TOPENÍ

Zenith EPC je vhodná pro:

- teplovodní podlahové topení
- elektrické podlahové topení s regulací teploty a výkonu

Podmínky:

- **maximální povrchová teplota: 27 °C,**
- teplotu zvyšovat postupně,
- podklad musí být rovnoměrně temperovaný,
- nepoužívat fóliová elektrická topení (např. ECO Film) přímo pod krytinou.

EPC má **nízký tepelný odpor**, je tedy kompatibilní s moderními topnými systémy.

## 6. INSTALACE – DROP-LOCK

### Základní pravidla

- začínejte v levém rohu místnosti,
- ponechte dilataci **6–10 mm**,
- minimální délka dořezu **300 mm**,
- pokládejte ve směru dopadu světla, pokud není stanoveno jinak.
- podlahová krytina Zenith EPC se instaluje jako celoplošně lepená doporučenými lepidly. V případě dotazů kontaktujte technické oddělení
- v případě potřeby se Zenith EPC může eventuelně instalovat jako plovoucí systém za předpokladu dodržení všech obecně známých pravidel (oddilatování těžkých imobilních nábytků jako je kuchyňská linka, vestavěné skříně, akvária a podobně a dodržení dilatací ve dveřních otvorech, anebo rozdilatavání plochy v případě složitých tvarů místnosti)

### Postup pokládky

1. První lamelu položte perem ke stěně.
2. Krátká strana druhé lamely se uzamkne systémem DROP-LOCK s potřebou doklepu.
3. Pokračujte v celé řadě stejným způsobem.

4. U posledního panelu v řadě ponechte prostor na dilataci a upravte délku.
5. Další řadu začněte kusem min. 300 mm.
6. Panely spojte nejprve dlouhou, poté krátkou stranou.
7. U trubek, dveřních ráků a překážek proveďte přesné výřezy (ponechte dilataci).
8. Po dokončení instalace odstraňte klínky, namontujte soklové lišty (nesmí blokovat dilataci).

## 7. DEMONTÁŽ

- Panely uvolněte zvednutím dlouhé strany pod úhlem.
- Krátká strana se odemkne sklopením nahoru.
- Nepoužívejte páčení, kovové nástroje ani extrémní sílu.

## 8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

### Doporučeno:

- vysávání s měkkým kartáčovým nástavcem
- vytírání **mírně vlhkým mopem z mikrovlákna**
- vhodné přípravky pro vinyl a EPC

### Zakázáno:

- **parní čističe,**
- vosky, oleje, leštidla,
- abrazivní prostředky, rozpouštědla,
- dlouhodobě stojící voda.

### Ochrana podlahy:

- filcové podložky pod nábytkem
- kolečka typu **W**
- ochranné podložky pod židle
- stínění proti UV záření

## 9. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Reklamace se uznává pouze při:

- dodržení instalačních a provozních podmínek,
- použití na vhodném podkladu,
- správné údržbě,
- dodržení teplotních limitů a dilatací.
- dodržení všech podmínek pro uložení materiálu dle výrobce

Reklamace se nevztahuje na:

- poškození způsobené nesprávnou instalací,
- nesoulad podkladu s uvedenými požadavky,
- vlhkost, záplavy, kondenzaci,
- mechanické poškození (škrábance, vrypy, důlky),
- barevné rozdíly mezi šaržemi po instalaci.

K posouzení je nutné:

- doklad o nákupu,
- fotodokumentace závady,
- popis provozních podmínek.

Výrobce ani dodavatel nehradí demontáž ani opětovnou montáž, není-li sjednáno jinak.

## 10. INSTALAČNÍ SCHÉMATA

