

ZENITH SPC – NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

Kolekce Zenith • Solid Polymer Core • 4,5 mm Natural Wood Grain Surface • DROP-LOCK

Tento dokument stanovuje závazné technické, instalační, provozní a reklamační podmínky pro kompozitní podlahy **Zenith SPC 4,5 mm**.

Podmínky uvedené v tomto dokumentu jsou závazné pro montážní firmy, maloobchodní partnery i koncové uživatele. **Nedodržení instalačních podmínek vede k neuznání reklamace.**

Produkty řady **Zenith SPC** využívají minerálně-kompozitní jádro **Solid Polymer Core (SPC)**, integrovanou korkovou podložku, nášlapnou vrstvu **0,30 mm**, třídu zátěže **23/32** a zámkový systém **DROP-LOCK**.

1. NUTNÉ NÁŘADÍ

- distanční klínky
- měřicí pásmo, pravítko, úhelník
- tužku
- nůž na vinyl/SPC
- pilku nebo kotoučovou pilu
- gumovou paličku
- ochranné brýle a rukavice
- vodováhu
- smeták nebo vysavač

2. VIZUÁLNÍ KONTROLA MATERIÁLU

Před instalací zkontrolujte:

- zda nejsou viditelné vady panelů,
- zda nejsou poškozené hrany nebo zámky,
- zda dekor, šarže a rozměr odpovídají objednávce,

- zda nejsou balíky viditelně deformované.

Vadný materiál neinstalujte.

Reklamaci po položení vadného materiálu nelze uznat.

3. SKLADOVÁNÍ A AKLIMATIZACE

- skladujte vodorovně, v uzavřených baleních, mimo sluneční záření a teplo,
- neumísťujte blízko radiátorů nebo přímých zdrojů tepla,
- aklimatizace min. 24 hodin v místnosti instalace,
- instalační podmínky:
 - teplota 18–29 °C,
 - relativní vlhkost 40–60 %.
 - Vypnuté podlahové topení

4. PODKLAD – POŽADAVKY

Podklad musí být:

- rovný (max. ± 2 mm / 2 m)
- suchý
- cementový potěr max. 2,0 CM bez podlahového topení
- cementový potěr max. 1,65 CM s podlahovým topením
- anhydritový potěr max. 0,5 CM (%) bez podlahového topení
- anhydritový potěr max. 0,4 CM (%) s podlahovým topením
- pevný, soudržný
- bez lokálních nerovností a prasklin
- čistý a bez prachu

Vhodné podklady:

- cementové a anhydritové potěry a nivelační hmoty

- OSB (pevně kotvené)

Nevhodné podklady:

- koberce
- měkké podložky
- pěnové vrstvy
- plovoucí vícevrstvé systémy bez fixace

5. PODLAHOVÉ TOPENÍ

Zenith SPC je vhodný pro:

- teplovodní podlahové topení
- elektrické podlahové topení s regulací povrchové teploty a výkonu

Podmínky:

- maximální povrchová teplota podlahy: 27 °C
- teplotu zvyšovat postupně
- rovnoměrné temperování podkladu
- nepoužívat fóliová topení (např. ECO Film) přímo pod SPC

SPC má **nízký tepelný odpor**, je tedy kompatibilní s moderními topnými systémy.

6. INSTALACE – DROP-LOCK

Základní pravidla

- začínejte v levém rohu místnosti,
- dilatace 6–10 mm u pevných konstrukcí,
- minimální dořez 300 mm,
- ideálně pokládka ve směru dopadu světla.

- podlahová krytina Zenith SPC se instaluje jako celoplošně lepená doporučenými lepidly. V případě dotazů kontaktujte technické oddělení
- v případě potřeby se Zenith SPC může eventuelně instalovat jako plovoucí systém za předpokladu dodržení všech obecně známých pravidel (oddílování těžkých imobilních nábytků jako je kuchyňská linka, vestavěné skříně, akvária a podobně a dodržení dilatací ve dveřních otvorech, anebo rozdílování plochy v případě složitých tvarů místností)

Postup pokládky

1. První panel položte perem ke stěně.
2. Krátká strana druhého panelu se zaklapne mechanismem DROP-LOCK s potřebou poklepu.
3. Pokračujte stejným způsobem v celé první řadě.
4. Poslední panel upravte dle rozměru s ponecháním dilatace.
5. Druhou řadu začněte kusem min. 300 mm.
6. Spojte dlouhou stranu, poté krátkou.
7. U trubek a překážek proveďte výřezy (ponechte dilataci).
8. Po dokončení odstraňte klínky a nainstalujte soklové lišty.

7. DEMONTÁŽ

- Panely zvedněte po delší straně pod úhlem.
- Krátká strana se uvolní sklopením.
- Nepoužívat násilí, nástroje ani páčení.

8. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Doporučeno:

- vysávání s měkkým kartáčem
- vytírání mírně vlhkým mopem z mikrovlákna
- doporučené čisticí prostředky pro vinyl/SPC

Zakázáno:

- parní čističe

- vosky, leštidla, oleje
- abraziva a rozpouštědla
- dlouhodobě stojící voda

Ochrana:

- filcové podložky
- kolečka typ W
- podložky pod kolečkové židle
- UV stínění

9. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Reklamacie se uznává pouze při dodržení všech instalačních a provozních podmínek.

Nevztahuje se na:

- vady způsobené nesprávnou instalací,
- poškození vlhkostí nebo záplavou,
- mechanické poškození (škrábance, vrypy, důlky),
- nesprávnou údržbu,
- barevné rozdíly šarží po instalaci,
- deformace způsobené nevhodným podkladem

Pro reklamaci je nutné:

- doklad o nákupu,
- popis závady,
- fotodokumentace.

Náklady na demontáž a opětovnou montáž nejsou součástí plnění.

10. INSTALAČNÍ SCHÉMATA

